

颜料红179 S-0610 M涂料级

High Performance Perylene Pigments Producer in China

颜料红179 S-0610M,一种高档花红系列有机颜料,黄光色相,主要用于汽车修补漆以及汽车原厂漆。具有很高的耐光、耐热性能,分散性能好。

| 基本信息 | | 粒径分析表 |
|--------------|-------------------------------|---|
| ———— 商品名称 | 颜料红179 S-0610M | D(v, 0.5): 17.03 μm D[4, 3]: 17.17 μm D[3, 2]: 11.01 μm Obscuration: 19 |
| C.I. No. | C.I.71130 | SSA: 0.20 m ² /g Particle RI: 2.520+0.100 Medium RI: 1.333 Span: 1.22 |
| CAS No. | 5521-31-3 | 90.0 80.0 80.0 90.0 80.0 90.0 90.0 90.0 |
| EC No. | 226-866-1 | 70. 0 4. 9 2.00 1.45 |
| 分子式 | $\mathrm{C_{26}H_{24}N_2O_4}$ | 30.0 2.1 40.00 100.00 |
| 物理性能 | | 20. 0 10. 0 0. 1 1. 4 42.00 100.00 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 |
| 物理状态 | 粉末 | 0.1 1.0 10.0 100.0 Size (μ m) |
| 外观 | 紫红色粉末 | BET 比表面积 |
| 气味 | 无 | 序号 Pd Pcd P/Po V 1/[V(Po/P-1)] |
| 分子量 | 418.42 | 2 12.54606 6.43742 0.06278 6.84472 0.00979 3 16.16254 10.17160 0.09920 7.47412 0.01473 |
| PH值 | 6-7 | 4 19.81961 13.90579 0.13562 7.95185 0.01973 5 23.47668 17.61563 0.17180 8.39854 0.02470 6 27.10939 21.30111 0.20774 8.81420 0.02975 |
| 耐光 | 7-8 | 7 31.29412 25.18141 0.24558 9.24666 0.03520 8 35.17848 29.06172 0.28342 9.68711 0.04083 |
| 耐热 | 200℃ | 9 39.05473 32.94203 0.32127 10.11957 0.04677 |
| 强度% | 100±5 | 斜率 截距 Vm C Cc |
| 水分 % | ≤0.5 | 0.14375 0.00017 6.94854 848.67382 0.99971 |
| 密度 | 1.51g/cm ³ | 比表面积(m2/g): 30.29563 |
| 法规检测/认证 | | ARCD |
| RoHS | AP(89)1 | |
| FDA | SVHC | ΔΕ*, D65/10° ΔΕ*, D65/10° 1 |
| 应用 | | 0.5 |
| 汽车原厂漆 | • | 0 dar |
| 汽车修补漆 | • | 0.5 |
| 油墨 | 0 | -1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1 |
| 塑料 | 0 | |
| ● 推荐使用 | 〇 谨慎使用 | |

鸿港化工

Liaoning HongGang Chemicals Co., Ltd

No.6, Wanhe 2 Road, Aromatics Base, Liaoyang

City, Liaoning Prov, China

E-mail: Lyns3322@163.com Sales@liangangchem.com

www.liangangchem.com